Wood Lover

LASURE ANTIDÉRAPANTE

PROTECTION ANTIDÉRAPANTE TRANSPARENTE DU BOIS DE TERRASSES

DESCRIPTION DU PRODUIT	• Recommandé pour bois imprégnés, durs ou souples, comme bangkirai, teak, etC. • S'applique aussi sur escaliers en bois. • Contient des microfibres antidérapantes anti-slip. • Facile à appliquer et à l'entretien. • Empêche le grisaillement du bois grâce aux éléments actifs anti UV. • Lasure anti-slip transparente pour protection des bois de terrasses imprégnés durs et souples. • Très imprégnant. • Protection durable .
MODE D'EMPLOI	
APPLICATION	• Rouleau ou brosse plate. • Bien homogénéiser le produit avant et en cours d'application.
DILUTION	• Diluer éventuellement à 5%. • Séchage à 20 °C et 65 % H.R.: • Sec : après 7 h. • Recouvrable : après 18 h. • Totalement durci en 5 jours. Ne pas appliquer en dessous de 10 °C et dans le soleil ou par temps pluvieux.
RENDEMENT	± 13 m^2/L.
CONDITIONNEMENTS	5 L – 2,5 L.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Immédiatement après l'usage au white spirit.
STOCKAGE	Conserver au sec. Après utilisation, bien refermer le bidon.
PRÉCAUTIONS	Suivre le mode d'emploi. Conserver hors de portée des enfants. Tenir à l'écart boissons, aliments et aliments pour le bétail... Eviter le contact avec les yeux et la peau. Porter des gants de protection. En cas d'accident ou en cas de maladie, immédiatement consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'inhalation ne pas provoquer le vomissement; consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette. Contient COBALT COMPOUNDS et 2-BUTANONE-OXIME peut déclencher une réaction allergique. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
PRÉPARATION DU SUPPORT	Le bois doit être sec, propre et absorbant. La teinte peut être influencée par la teinte du bois sur laquelle le produit est appliqué. **Bois neuf :** Dépoussiérer. Huiles et cires doivent être complètement enlevées. En cas où le bois est déjà imprégné, appliquer minimum 2 couches coloré de LASURE ANTIDÉRAPANTE. Pour bois non-imprégné, appliquer une couche de WOOD PROTECTOR avant la finition. **Bois traités:** Légèrement poncer la surface. Eliminer les couches précédentes de traitement de bois. Bois usés à nettoyer avec BANGKIRAI CLEANER. Dégriser le bois avec TEAK DEGRISEUR. Dépoussiérer. Appliquer 2 couches de LASURE ANTIDÉRAPANTE.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover
0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien
T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

CARACTÉRISTIQUES	Liants : alkyde. Pigments : UV-absorbant. Solvant : white spirit. Point éclair : 62 °C. Extrait sec en poids: 35% ± 2. Densité : 0,91 ± 0,03. Brillance : satiné. Température à l'application : min. 10 °C, max.35% C. COV : valeur limite en EU pour ce produit (cat. A/e) 500 gr/l (2007) / 400 gr/l (2010). Ce produit contient au maximum 385 gr/l COV.
DATE DE MISE À JOUR	Septembre 2013.

Les informations exposées ci-contre sont données à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité du fabricant, l'application des produits n'étant pas faite sous son contrôle.

Wood Lover
0800 24 445
www.woodlover.be

Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien

T. +32 (0)10 420 090
F. +32 (0)10 420 099

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.com

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex
France
T. +33 (0) 1 60 86 48 70
F. +33 (0) 1 60 86 84 84